

PlusPaint 2K HS Blanke lak 8-1000

PlusPaint 2K HS Blanke lak 8-1000 is een hoogglanzende, universeel inzetbare blanke lak. Zowel de verwerking/ applicatie als het poetsen gaat eenvoudig.

De technische aanwijzingen en adviezen zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen. We garanderen de perfecte kwaliteit van de producten. Aangezien het gebruik niet binnen onze controle ligt, aanvaarden we echter geen aansprakelijkheid voor de behaalde resultaten.


Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Gebruik tijdens mengen en applicatie uw persoonlijke beschermingsmiddelen.



VOORBEREIDING ONDERGROND

- Volledig uitgedampte, conventionele of watergedragen, basislak
- Oude laklagen

VERWERKING




		VOLUME	GEWICHT
PP810005	2K HS BLANKE LAK 8-1000	2	100 gr (100 gr)
PP8202525 PP8253525	2K VERHARDER STD 20-25 2K VERHARDER LANG 25-35	1	51 gr (151 gr)

Potlife bij 20° C. naar gelang type verharder en klimaat ca. 1-4 uur



- Opening 1,2-1,4 mm, luchtdruk 2,0 bar
- Een dunne gesloten laag gevolgd, na uitdampen, door een volle spuitgang



Einduitdamp tijd voor geforceerd drogen ca. 7 minuten



Droogtijd afhankelijk van verharder, laagdikte en klimaat

2K VERHARDER STANDAARD 20-25

ca. 20-25 min. / 60° C *

2K VERHARDER LANG 25-35

ca. 25-35 min. / 60° C *

*) objecttemperatuur

Luchtdroging:

ca. 8-10 uur / 20° C