

PlusPaint 2K High Speed Air Dry Grondverf

2K vullende grondverf die zich onderscheid door de zeer korte droogtijd zonder toevoeging van temperatuur / geforceerde droging. Buitengewoon geschikt voor spot-repair en deelreparaties in een 1-dagssysteem.

PlusPaint 2K High Speed Air Dry Grondverf kan al geschuurd worden na 15 minuten luchtdroging (20° celcius).

Door andere vermenging ontstaat een nog betere vulling en kan er geschuurd worden na 45 minuten luchtdroging (20° celcius).

Naast een grijze versie (PPHSAD01) is er ook een zwarte versie (PPHSAD11) welke onderling vermengd kunnen worden om naar eigen inzicht grijstinten te creëren.

PlusPaint 2K High Speed Air Dry Grondverf draagt wezenlijk bij aan het rendement en MVO-beleid van een schadeherstelbedrijf door verlaging van het energieverbruik.

De technische aanwijzingen en adviezen zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen. We garanderen de perfecte kwaliteit van de producten. Aangezien het gebruik niet binnen onze controle ligt, aanvaarden we echter geen aansprakelijkheid voor de behaalde resultaten.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Gebruik tijdens mengen en applicatie uw persoonlijke beschermingsmiddelen.

VOORBEREIDING ONDERGROND



- Staal, galvanisch/elektrolytisch verzinkte staalplaat of zacht aluminium, gereinigd, geschuurd en gegrond met 1K primer of wash primer
- Licht geschuurd oud of origineel lakwerk
- Ondergronden behandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd.



- Schuren met P220-P320.
- Reinig het te behandelen oppervlak met siliconenreiniger en zorg dat het droog is en vrij van siliconen, was, vet en andere vreemde materialen.
- Voorkom het gebruik van watergedragen reinigingsmiddelen op delen waar polyesterplamuur is aangebracht.

Ingesteld op 15 minuten droogtijd bij 20° C.

VERWERKING




15 minuten luchtdroging		VOLUME	GEWICHT
PPHSAD01	2K HIGH SPEED AIR DRY GRONDVERF	2	100 (100) gr.
PPHSAD02	2K HIGH SPEED AIR DRY VERHARDER	1	33 (133) gr.
PPHSAD03	VERDUNNER VOOR 2K HIGH SPEED AIR DRY GRONDVERF	2	53 (186) gr.

- Beperkte potlife: 15-20 min. bij 20° C. **Reinig direct pistool na gebruik!**

- 14"- 18" DIN 4 mm bij 20°C
- Geen elastificeringsmiddel nodig bij kunststof



- **Opening 1,3-1,4 mm - 1,5 bar**
- 2-3 lagen, waarbij de eerste 2 lagen nat-in-nat, zonder tussenuitdamp tijd, verwerkt kunnen worden (3 lagen is ± 100 µm)



- Max. 2' minuten uitdamp tijd tussen de lagen



- 15-20 min. / 20° C (afhankelijk van laagdikte)
- 10 min. / 60° C



- P500-P600



- Overspuitbaar met 2K aflakken en watergedragen basislakken

Ingesteld op 45 minuten droogtijd bij 20° C.

VERWERKING



45 minuten luchtdroging		VOLUME	GEWICHT
PPHSAD01	2K HIGH SPEED AIR DRY GRONDVERF	4	100 (100) gr.
PPHSAD 10	VERHARDER TRAAG VOOR 2K HIGH SPEED AIR DRY GRONDVERF	1	16 (116) gr.
PPHSAD 08	VERDUNNER TRAAG VOOR 2K HIGH SPEED AIR DRY GRONDVERF	1	13 (129) gr.

- Potlife: 30 min. bij 20° C.
- 14"- 18" DIN 4 mm bij 20°C
- Geen elastificeringsmiddel nodig bij kunststof
- **Opening 1,3-1,4 mm – 1,6-1,8 bar**
- 2-3 lagen, waarbij de eerste 2 lagen nat-in-nat zonder tussenuitdamp tijd, verwerkt kunnen worden (3 lagen is ± 100 µm)
- Max. 10' minuten uitdamp tijd tussen de lagen
- 45 min. / 20° C (afhankelijk van laagdikte)
- 30 min. / 60° C
- P500-P600
- Overspuitbaar met 2K aflakken en watergedragen basislakken

